

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 7

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск, Дата выдачи сертификата 06.01.2023г.

Челябинская область,

Россия, 455002

Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29

E-mail: info@magelectrod.ru

Гл. технолог(3519) 24-08-04

Грузополучатель: МСК-КРЕПЕЖ ООО

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 2241 от 30.12.22 а/м Скания М186АУ/774

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	MP-3 ЛЮКС 3,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	1231-22	1500	2пал/150кор
электроды	MP-3 ЛЮКС 3,0 мм (по 2,5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	1304-22 1303-22	500 1000	1пал/200пач 1пал/400пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, $\sigma_b$ Н/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение, $\delta_5$ , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см <sup>2</sup>	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	С	Mn	Si	S	P
1231-22	12.12.22	570	24	116	-	0,08	0,44	0,19	0,005	0,017
1304-22	28.12.22	565	26	103	-	0,07	0,43	0,24	0,012	0,017
1303-22	27.12.22	565	26	103	-	0,06	0,35	0,20	0,012	0,012

Заявленная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Выдан на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C. Не подвергать ударам, избегать механических повреждений, избегать хранения в сырых помещениях, избегать хранения в помещениях с повышенной влажностью.

Контролер ОТК Ю.А.Ефимова

(подпись)

