

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1395

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск, Челябинская область,
Россия, 455002
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29
E-mail: info@magelectrod.ru
Гл. технолог(3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата 13.10.22
Грузополучатель: ЦМ ООО г Щелково

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 1733 от 13.10.22 а/м СканияМ186АУ/774

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	MP-3 ЛЮКС 3,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	775-22	1000	1пал/100кор
					736-22	1000	1пал/100кор
					780-22	1500	1пал/150кор
					515-22	1000	1пал/100кор
					761-22	1500	1пал/150кор
электроды	MP-3 ЛЮКС 3,0 мм (по 2,5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	519-22	2000	2пал/800пач
					440-22	125	сб.пал/50пач
					628-22	875	сб.пал/350пач
					618-22	2000	2пал/800пач
					761-22	2000	2пал/800пач
					629-22	2000	2пал/800пач
					775-22	2000	2пал/800пач
					777-22	2000	2пал/800пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b , Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость КСЧ, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S	P
440-22	23.05.22	505	23	102	-	0,07	0,49	0,29	0,005	0,017
515-22	15.06.22	507	22	97	-	0,07	0,45	0,26	0,007	0,012
519-22	16.06.22	507	22	97	-	0,07	0,43	0,22	0,006	0,015
618-22	12.07.22	507	22	97	-	0,09	0,57	0,22	0,005	0,019
628-22	16.07.22	507	22	97	-	0,08	0,54	0,24	0,005	0,016
629-22	16.07.22	507	22	97	-	0,08	0,52	0,26	0,005	0,017
736-22	14.08.22	527	22	107	-	0,09	0,52	0,21	0,004	0,020
761-22	19.08.22	527	22	107	-	0,08	0,50	0,26	0,006	0,017
775-22	23.08.22	527	22	107	-	0,08	0,45	0,23	0,006	0,016
777-22	24.08.22	527	22	107	-	0,08	0,49	0,18	0,017	0,022
780-22	24.08.22	527	22	107	-	0,07	0,47	0,24	0,016	0,022

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.

Осторожно хрупкое, боится влаги.

инж. Иосифов Р.А. Контролер ОТК

(подпись)

