

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1734

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск, Челябинская область,  
Россия, 455002  
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29  
E-mail: [info@magelectrod.ru](mailto:info@magelectrod.ru)  
Гл. технолог(3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата 16.12.2022  
Грузополучатель: ЦМ ООО г.Щелково  
Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 2161 от 16.12.22 а/м

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	МР-3 ЛЮКС 2,5 мм (по 1кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	1208-22 1245-22	1800 1000	2пал/18 1пал/10
электроды	МР-3 ЛЮКС 2,5 мм (по 2,5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	1208-22	950	1пал/28
электроды	МР-3 ЛЮКС 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	1181-22 1236-22 1240-22	300 2100 2100	60па 2пал/42 2пал/42
электроды	МР-3 ЛЮКС 3,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	1178-22 1200-22 1231-22 1202-22 1200-22	90 90 870 2000 1000	сб.пал9/ сб.пал/5 87ко 2пал/20 1пал/10

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла,				
		Временное сопротивление разрыву, $\sigma_b$ Н/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение, $\delta_5$ , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см <sup>2</sup>	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S	
1208-22	06.12.22	570	-	-	выд	0,06	0,42	0,20	0,005	0
1245-22	14.12.22	570	-	-	выд	0,07	0,38	0,19	0,006	0
1181-22	29.11.22	570	24	116	-	0,07	0,47	0,27	0,006	0
1236-22	13.12.22	574	24	114	-	0,06	0,39	0,24	0,013	0
1240-22	14.12.22	574	24	114	-	0,06	0,43	0,24	4,000	0
1178-22	28.11.22	570	24	116	-	0,06	0,36	0,19	0,008	0
1200-22	04.12.22	570	24	116	-	0,05	0,43	0,26	0,015	0
1202-22	04.12.22	570	24	116	-	0,05	0,37	0,21	0,012	0
1231-22	12.12.22	570	24	116	-	0,08	0,44	0,19	0,005	0

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°С. Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК \_\_\_\_\_ Ю.А.Ефимова  
(подпись)

