

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 340

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск,
Челябинская область,
Россия, 455002
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29
E-mail: info@magelectrod.ru
Гл. технолог(3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата 07.03.2023

Грузополучатель: ЦМ ООО г. Щелково

Договор/контракт МЭЭ-1/2017 Расходная накладная № 397 от 07.03.2023 а/м Маг А787ТВ/174

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	УОНИ 13/55 5,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	164-23	1920	2пал/320пач
электроды	МР-3 ЛЮКС 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	227-23	2100	2пал/420пач
электроды	ОЗС-12 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-057-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	133-23	1050	1пал/210пач
электроды	ОЗС-12 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-057-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	136-23	960	1пал/160пач
электроды	МР-3 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	239-23	1050	1пал/210пач
электроды	МР-3 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	246-23	1040	1пал/160пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b , Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость КСЧ, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	С	Mn	Si	S	P
164-23	07.02.23	582	26	242	-	0,07	1,05	0,39	0,003	0,015
227-23	22.02.23	523	25	120	-	0,08	0,44	0,26	0,003	0,021
133-23	31.01.23	548	25	116	-	0,07	0,48	0,20	0,009	0,017
136-23	01.02.23	570	25	114	-	0,08	0,62	0,16	0,013	0,011
239-23	25.02.23	571	26	112	-	0,08	0,41	0,24	0,010	0,015
246-23	26.02.23	571	26	112	-	0,07	0,39	0,22	0,003	0,013

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C. Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК  Ю.А.Ефимова
(подпись)

