

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 98 648

Производитель
Транспортное наименование продукции
Цвет
Номер партии
Дата изготовления
Масса нетто
Обозначение НД на продукцию
Марка продукции
Свидетельство о государственной регистрации
Вид тары

ИП Кушнаренко С.А. «Престиж» холдинг

ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ антикоррозионный ГФ-021 Престиж

белый, серый, красно-коричневый

4 695

18 сентября 2023

2 929

ТУ 2312-004-88753220-2011

Грунтовка антикоррозионная глифталева ГФ-021 "Престиж"

№ ВУ.70.06.01.008.Е.002646.05.14 от 07.05.2014г.

Банки металлические из черной жести вместимостью 0,4; 0,9; 1,9, 2,8 кг.
Ведро металлические 6, 10, 20, 50 кг.

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытаний
1	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±0,5) °С, с, не менее	50-180	120	ГОСТ 8420-74
2	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60	66	ГОСТ 31939-2012
3	Степень перетира мкм., не более	35	31	ГОСТ 31973-2013
4	Время высыхания при температуре (20±2) °С, до степени 3, ч., не более	24	соответствует	ГОСТ 19007-73
5	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2	1	ГОСТ 6806-73
6	Адгезия пленки, баллы, не более	1	1	ГОСТ 15140-78
7	Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	выдерживает	ГОСТ 9.403-2022
8	Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч., не менее	2	выдерживает	ГОСТ 9.403-2022
9	Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С)	3.3 (плюс 23 и более, но менее 61)	3.3	ГОСТ 12.1.044-89
10	Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора хлористого натрия с массовой долей 3 %, при температуре (20±2) °С, ч., не менее	8	выдерживает	ГОСТ 9.403-2022
11	Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, утвержденными контрольными образцами цвета	соответствует	ГОСТ 29319-92
12	Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность	соответствует	ГОСТ 9.407-2015

Заключение: Данная партия продукта соответствует требованиям ТУ 2312-004-88753220-2011

Начальник лаборатории



/Жаринова Ю. Н./