



### СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1503

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск,  
Челябинская область,  
Россия, 455002  
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29  
E-mail: [info@magelectrod.ru](mailto:info@magelectrod.ru)  
Гл. технолог(3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата 08.11.2022г.

Грузополучатель: ЦМ ООО Грузополучатель Щелково

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 1871 от 08.11.2022 а/м -

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока: электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество единиц в упаковке
			ГОСТ	Марка			
электроды	АНО-21 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-055-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	1052-22	1050	1пал/210пач
электроды	МР-3 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	1079-22	1050	1пал/210пач
электроды	МР-3 ЛЮКС 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	1046-22 1066-22	1050 1050	1пал/210пач 1пал/210пач
электроды	МР-3 ЛЮКС 3,0 мм (по 2,5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	1073-22	1000	1пал/400пач
электроды	АНО-4 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-054-16302447-2021	Э46	2246-70	Св-08А	856-22	1040	1пал/160пач
электроды	УОНИ 13/55 3,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	1077-22	360	сб.пал1/30кор

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, $\sigma$ , Н/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение, $\delta_s$ , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см <sup>2</sup>	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S	P
1052-22	27.10.22	580	24	125	-	0,08	0,55	0,21	0,016	0,022
1079-22	03.11.22	489	23	120	-	0,06	0,37	0,25	0,016	0,022
1046-22	26.10.22	538	23	106	-	0,06	0,37	0,21	0,020	0,018
1066-22	30.10.22	538	23	106	-	0,06	0,38	0,18	0,018	0,026
1073-22	01.11.22	509	23	127	-	0,06	0,43	0,24	0,015	0,017
856-22	12.09.22	542	22	120	-	0,07	0,64	0,14	0,012	0,020
1077-22	03.11.22	544	29	193	-	0,05	0,90	0,32	0,006	0,015

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.  
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При перелиске по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.  
Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.  
Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК Ю.А.Ефимова

(подпись)

